



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

**БАРИШІВСЬКИЙ МІЖРАЙОННИЙ  
ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

07500, смт. Барішівка, Київської області, вул. Жовтнева, 77а  
тел./факс: (04576) 5-21-02, E. mail: baryshivkaevses@mail.ru

**ПРОТОКОЛ**

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 9 грудня 2014 р. № 125


1. Найменування підприємства: ТОВ "АЕРОК"
2. Місцезнаходження: м. Березань  
вул. Войкова, 44-а
3. Методи вимірювання: радіометрія
4. Засоби вимірювання: РУГ-91 М, зав. № 300552, держпівірка 01. 08. 2014 р.  
№26-04/0681

(тип аналізатора, детектора, № свідоцтва про держпівірку)

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк x 1кг <sup>-1</sup>			А Еф Бк x кг <sup>-1</sup>
		<sup>226</sup> Ra	<sup>232</sup> Th	<sup>40</sup> K	
1 541-550	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення, AEROC Classic (густина Д500 кг/м <sup>3</sup> )	1.7	25,8	45,3	39,3
2 551-560	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення, AEROC Eco Term (густина Д400 кг/м <sup>3</sup> )	1.2	24,6	44,2	37,2
3 561-570	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення, AEROC Eco Term SuperPlus (густина Д300 кг/м <sup>3</sup> )	-	26,5	42,8	38,4
4 571-580	Вироби стінові з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного тверднення, AEROC Energy (густина Д150 кг/м <sup>3</sup> )	-	24,3	43,7	35,5

Середня ефективна питома активність ПНР складає – <370 Бк x кг<sup>-1</sup>

Вимірювання провів: технік-дозиметрист  О.М. Оврашко  
(підпис, П. І. Б.)

**ВИСНОВОК:**


Представлений на дослідження матеріал відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором.

Може використовуватися для всіх видів будівництва без обмежень.

(згідно НРБУ-97) 1 кл. ≤ 370 Бк x кг<sup>-1</sup>)

(види будівництва, згідно з НРБУ-97)

Завідувач



В. П. Попович